


extrumex

RED CONTRA INCENDIO



Único fabricante nacional de tuberías y conexiones de polietileno de alta densidad PE 3608, PE 4710 y PE 100; listado por FM Approved para redes contra incendio en clase 150, 200 y 267.



LABORATORIO APROBADO POR:



CERTIFICACIONES:



PROPIEDADES GENERALES	PE 3608	PE 4710	PE 100
DENSIDAD DE RESINA NATURAL (G/CM ³)	.940-.947	.947-.955	.930-...
INDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN)	.01-.15	.01-.15	.01-.10
MÓDULO DE FLEXIÓN (MPA)	552-758	758-1103	552-1103
ESFUERZO A LA TENSIÓN (MPA)	21-24	21-24	21-28
RESISTENCIA AL LENTO AGRIETAMIENTO (HORAS)	100-...	500-...	2000-...
ESFUERZO DE DISEÑO HIDRÓSTATICO (MPA)	5.52-...	6.90-...	5.52-...
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO (%)	2-3	2-3	2-3

MEDIDA NOMINAL	DIÁMETRO EXTERNO	C. 267	C. 200	C. 150
PULG.	MM	RD 7.3	RD 9	RD 11
4"	100		12.7	10.4
6"	150		18.7	15.3
8"	200	30	24.3	19.9
10"	250	37.4	30.3	24.8
12"	300	44.4	36	29.4
14"	350		39.5	32.3
16"	400		45.2	37.0
18"	450		50.8	41.6
20"	500		56.4	46.2
22"	550		62.1	50.8
24"	600		67.7	55.4

PRESENTACIONES ESTÁNDAR	C.267	C.200	C.150
TRAMOS	RD 7.3	RD 9	RD 11
12 ML		4"	6"
12 ML	8"	8"	8"
12 ML	10"	10"	10"
12 ML	12"	12"	12"
12 ML		14"	14"
12 ML		16"	16"
12 ML		18"	18"
12 ML		20"	20"
12 ML		22"	22"
12 ML		24"	24"

NOTA: TOLERANCIA DE ESPESOR SEGÚN NORMA FM-1613.

PRESIONES DE TRABAJO		
RD	P. DE TRABAJO (KGF)	P. DE REVENTAMIENTO A CORTO PERÍODO (KGF)
7.3	17.85	64.77
9	14	56.2
11	11	45

*EN CASO DE REQUERIR MEDIDAS Y RD'S ESPECIALES FAVOR DE CONSULTAR A PLANTA

NOTA: ESTOS VALORES ESTÁN DEFINIDOS A 23^o +/- 2 °C.

Monterrey, N.L.
Calle Lerdo de Tejada No. 899
Col. El Lechugal, Sta. Catarina, N.L.
C.P. 66350
Tels. 01 (81) 83362474, 83362944



Zona Noroeste (NL, TAMS), david.leon@extrumex.mx, 01 (81) 15214780
Zona Norte (COAH, DGO, CHIH), francisco.quiroga@extrumex.com.mx, 01 (81) 15214694
Zona México (RIEGO, AGROPECUARIO), francisco.landa@extrumex.mx, 01 (81) 18101746

Guadalajara, Jal.
Calle Asunción No. 3159
Campo Polo Chapalita, Guadalajara, Jal.
C.P. 44510
Tel. 01 (33) 36479317

Zona Noroeste (SIN, SON, BC), enrique.macias@extrumex.mx, 01 (662) 3221999
Zona Pacífico (JAL, MICH, NAY, COL), adalberto.sahagun@extrumex.mx 01 (33) 16095288

México D.F.
Ferrocarril de Cuernavaca No. 211-1
Chapultepec Morales, México, D.F.
C.P. 11570
Tels. 01 (55) 52823840, 52823841

Zona Centro (AGS, SLP), ventas.centro@extrumex.mx, 01 (444) 3519550
Zona Centro-Sur (CDMX, EDO MX, OAX), israel.herrera@extrumex.mx, 01 (55) 43324618
Zona Bajío-Centro (LEON, QRO), gerardo.diaz@extrumex.mx, 01 (442) 4761825
Zona Centro (PUE, TLX, HGO), amado.pineda@extrumex.mx, 01 (222) 6518641

Villahermosa, Tab.
Calle Doña Fidencia No. 314
Col. Centro, Villahermosa, Tab.
C.P. 86000
Tels. 01 (993) 3141875, 31313492

extrutab1@prodigy.net
claudio.gonda@extrumex.mx, 045 (993) 3115864

Nos ponemos a su disposición con los departamentos de:

Atención a Clientes
servicio.clientes@extrumex.mx

Aseguramiento de Calidad
jorge.guzman@protexa.mx
eduardo.gomez@protexa.com.mx
01 (81) 83992699

Página web
<http://www.extrumex.mx/>