

EXTRUMEX®

CABLEADO ELÉCTRICO



Normalización:

NRF-057-CFE



EXTRUMEX ofrece un innovador sistema de polietileno de alta densidad para la conducción de cableado subterráneo.

Este tipo de tubería desarrollada y producida por extrusión, ofrece ventajas superiores de las tuberías de materiales tradicionales. Cuenta con toda gama de conexiones elaboradas con resinas de polietileno compatibles en dimensión, resistencia y adaptabilidad. El sistema de unión por termofusión garantiza total hermeticidad.



Nuestra materia prima **PE 3608, PE 4710, PE 100** satisface todas las normas y estándares internacionales.

LABORATORIO APROBADO POR:



CERTIFICACIONES:



PROPIEDADES GENERALES	PE 3608	PE 4710	PE 100
DENSIDAD DE RESINA NATURAL (G/CM ³)	.940-.947	.947-.955	.930-...
INDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN)	.01-.15	.01-.15	.01-.10
MÓDULO DE FLEXIÓN (MPA)	552-758	758-1103	552-1103
ESFUERZO A LA TENSIÓN (MPA)	21-24	21-24	21-28
RESISTENCIA AL LENTO AGRIETAMIENTO (HORAS)	100-...	500-...	2000-...
ESFUERZO DE DISEÑO HIDRÓSTATICO (MPA)	5.52-...	6.90-...	5.52-...
CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO (%)	2-3	2-3	2-3

CABLEADO ELÉCTRICO								
PRESENTACIÓN ESTÁNDAR	MEDIDA NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR MM.	ESPESOR DE PARED (MM)				
	PULG.	MM.		RD 11	RD 13.5	RD 15.5	RD 17	RD 21
150 ML ROLLO	1 1/4	32	21.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2
150 ML ROLLO	1 1/2	38	26.7	4.4	3.6	3.1	2.8	2.3
150 ML ROLLO	2	50	33.4	5.5	4.5	3.9	3.6	2.9
150 ML ROLLO	2 1/2	60	42.2	6.6	5.4	4.7	4.3	3.5
150 ML ROLLO	3	75	48.3	8.1	6.6	5.7	5.2	4.2
12 ML TRAMO	4	100	60.3	10.4	8.5	7.4	6.7	5.4
12 ML TRAMO	6	150	73	15.3	12.5	10.8	9.9	8
12 ML TRAMO	8	200	88.9	19.8	16.2	14.1	12.9	10.4
12 ML TRAMO	10	250	114.3	24.8	20.2	17.6	16.1	13
12 ML TRAMO	12	300	168.3	29.5	24	20.9	19.1	15.4

*EN CASO DE REQUERIR MEDIDAS Y RD'S ESPECIALES FAVOR DE CONSULTAR A PLANTA

Monterrey, N.L.
Calle Lerdo de Tejada No. 899
Col. El Lechugal, Sta. Catarina, N.L.
C.P. 66350
Tels. 01 (81) 83362474, 83362944



Zona Noroeste (NL, TAMS), david.leon@extrumex.mx, 01 (81) 15214780
Zona Norte (COAH, DGO, CHIH), francisco.quiroga@extrumex.com.mx, 01 (81) 15214694
Zona México (RIEGO, AGROPECUARIO), francisco.landa@extrumex.mx, 01 (81) 18101746

Guadalajara, Jal.
Calle Asunción No. 3159
Campo Polo Chapalita, Guadalajara, Jal.
C.P. 44510
Tel. 01 (33) 36479317

Zona Noroeste (SIN, SON, BC), enrique.macias@extrumex.mx, 01 (662) 3221999
Zona Pacífico (JAL, MICH, NAY, COL), adalberto.sahagun@extrumex.mx 01 (33) 16095288

México D.F.
Ferrocarriil de Cuernavaca No. 211-1
Chapultepec Morales, México, D.F.
C.P. 11570
Tels. 01 (55) 52823840, 52823841

Zona Centro (AGS, SLP), ventas.centro@extrumex.mx, 01 (444) 3519550
Zona Centro-Sur (CDMX, EDO MX, OAX), israel.herrera@extrumex.mx, 01 (55) 43324618
Zona Bajío-Centro (LEON, QRO), gerardo.diaz@extrumex.mx, 01 (442) 4761825
Zona Centro (PUE, TLX, HGO), amado.pineda@extrumex.mx, 01 (222) 6518641

Villahermosa, Tab.
Calle Doña Fidencia No. 314
Col. Centro, Villahermosa, Tab.
C.P. 86000
Tels. 01 (993) 3141875, 31313492

extrutab1@prodigy.net
claudio.gonda@extrumex.mx, 045 (993) 3115864

Nos ponemos a su disposición con los departamentos de:

Atención a Clientes
servicio.clientes@extrumex.mx

Aseguramiento de Calidad
jorge.guzman@protexa.mx
eduardo.gomez@protexa.com.mx
01 (81) 83992699

Página web
<http://www.extrumex.mx/>